



株式会社〇〇〇〇〇

様

国土交通省認可 国部関建一産第370号
協同組合防滑業振興協会

CSR' 測定結果表

貴社より依頼のありました測定結果を、下記のとおり報告いたします。

件名 (目的)							
測定日	平成 年 月 日						
気温・湿度							
滑り片の種類							
供試体	種類	御影石					
	寸法	□300					
	品名 品番	サンプル					
測定担当者	防滑 太郎						
準拠規格	CSR (Coefficient of Slip Resistance)						
測定器	ONO・PPSM						
CSR 測定	試料の表面状態	試料No.	すべり抵抗係数				摘要
			CSR平均値	最小値	最大値		
	乾燥状態 (CSR)	1	0.61	0.60	0.64		
		2	0.60	0.59	0.62		
		3	0.63	0.61	0.64		
		4	0.61	0.58	0.63		
		5	0.64	0.61	0.65		
	湿潤状態 (CSR)	1	0.43	0.41	0.45		
		2	0.41	0.39	0.44		
		3	0.44	0.42	0.46		
		4	0.41	0.40	0.45		
		5	0.42	0.41	0.46		

※測定数値については外部に漏洩しない事を誓約します。